

# PWBの種類別リフロー法によるデラミネーション試験結果

○リフロー(260°Cピーク温度/6サイクル)でのサーマルストレス結果

※オープン法で合格したサンプルのみで検証しております。

サンプルの種類	1cycle	2cycle	3cycle	4cycle	5cycle	6cycle
UL746F フレキシブルサンプル	合格	合格	合格	合格	合格	合格
UL746E リジッドサンプル	合格	合格	合格	合格	合格	合格
UL796F (内層銅無し) フレキシブルサンプル	合格	合格	合格	合格	合格	合格
UL796F (内層銅有り) フレキシブルサンプル	合格	合格	合格	合格	不合格	不合格
UL796 リジッドサンプル	合格	合格	合格	合格	合格	合格

現在登録されている製品でも不合格になる可能性がある。